Techninių duomenų lapas

PARABOND 600



SAVYBĖS

- Klijai
- Nuolatinis elastingumas
- Labai lengvai tepama
- Tinka natūraliam akmeniui
- Puikiai sukimba su beveik visomis statybinėmis medžiagomis
- Tinka sausam ir drėgnam orui
- Galima tepti ant sausų ir šiek tiek drėgnų paviršių
- Labai didelis pradinis sukibimo stipris („high tack“)
- Didelis galutinis stipris
- Nesukelia metalo korozijos siūlėse
- Dažomas
- Sunkiai išlupamas ranka (siūlė lieka tvirta)
- Silpno kvapo
- Pradinis sukibimas ne mažesnis kaip 250 kg/m²
- Be tirpiklių, izocianatų, silikonų ir ftalatų
- Greitai įgauna stiprį
- Geras atsparumas UV spinduliams
- Visiškai sukietėjęs atsparus trumpalaikiam temperatūros šuoliui dengiant milteliniais dažais (iki +180 °C 20 min)

PASKIRTIS

- Visų rūšių klijavimas ir montavimas.
- Medinių ir plastikinių juostelių, ornamentų, rėmų, slenksčių, palangių, grindjuosčių, stogo elementų klijavimas...
- Saugios aplinkos (pavyzdžiui kalėjimai, ligoninės...), kur hermetikas turi būti kietas, kad jo nebūtų galima išlupti ranka.
- Naudojama viduje ir lauke.
- Klijavimas prie betono, mūro, tinko, medienos, metalo, akmens, plastiko, stiklo, keramikos, ...
- Sienų plokščių, plokščių (medienos, MDF, OSB, drožlių plokščių, ...) ir izoliacinių plokščių (mineralinės vatos, medienos vatos cemento, PUR, PIR, PS) klijavimas
- Elastingas medžiagų klijavimas statybos, metalo ir automobilių pramonėje
- Saugu naudoti maisto pramonėje, taip pat maistą ruošiančiose ir perdirbančiose įmonėse (ISEGA sertifikatas)
- Montavimas be atramų (priklausomai nuo medžiagos svorio)

TECHNINĖS SAVYBĖS	
Produkto tipas	Hibridinis polimeras
Tankis (g/ml)	1.56
Komponentų skaičius	1
Naudojimo temperatūra	+5°C - +40°C
Atsparumas temperatūrai	−40 °C iki +90 °C (visiškai sukietėjus – iki +180 °C 20 min)
Kietėjimo būdas	Kietėja nuo oro drėgmės
Kietėjimo greitis esant 23 °C ir 50 % sant. drėgnumui (mm per 24 h) 3	
Plėvelės susidarymo laikas esant 23 °C ir 50 % sant. drėgnumui (min.)	17
Kietumas pagal Šorą A: ISO 868	60
Didžiausia leidžiama deformacija: ISO 11600	20%

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes laidas. Jame pateikti duomenys parengti pagal naujausią laboratorijos ataskaitą. Techninės charakteristikos gali būti keičiamos ar pritaikomos. Už neišsamią informaciją neatsakome. Prieš naudojimą būtina įsitikinti, kad produktas tinka numatytam darbui, todėl būtini bandymai. Galioja mūsų bendrosios sąlygos

DL CHEMICALS Since 1936 Manufacturer of Sealants

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Atnaujinta: 2026-08-30

Tempimo stipris: ISO 37 (N/mm²)	3.2
Pailgėjimas trūkstant, %: ISO 37	220
Sausųjų medžiagų kiekis	±100%
Neatidaryto produkto tinkamumo laikas	12 mėnesių
Laikymo sąlygos	Laikyti sausoje, vėsioje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

PAKUOTĖS IR SPALVOS
12 x 290 ml kartušas dėžėje – 1200 vnt./padėkle Balta, RAL7004 signalinė pilka, juoda
25 x 290 ml kartušas dėžėje – 1200 vnt./padėkle Balta, smėlio spalvos, RAL8016 raudonmedžio ruda, RAL7004 signalinė pilka, juoda
20 x 600 ml folijos pakuotė dėžėje – 900 vnt./padėkle Balta, juoda

NAUDOJIMO BŪDAS

Paruošimas

- Naudokite gerai vėdinamose patalpose. Geras vėdinimas svarbus tepant ir produktui kietėjant.
- Paviršius turi būti tvirtas, pakankamai stiprus ir švarus, be dulkių ir riebalų.
- Prireikus klijuojamas medžiagas nuriebalinkite „Parasilico Cleaner“, MEK, denatūruotu spiritu ar etanoliu.
- Naudotojas privalo įsitikinti, kad produktas tinka numatytam darbui. Prireikus kreipkitės į mūsų techninę tarnybą.
- Pašalinkite vandenį, vandens plėvelę ar lietaus lašus. Geriausias sukibimas gaunamas ant sauso paviršiaus.

Gruntai

- Labai sugeriančius paviršius rekomenduojame padengti „Hybrid & PU Primer“ (skaidriu arba juodu, džiūvimo laikas apie 15 min.).

Naudojimas

- Produktą per antgalį tepkite juostomis arba taškais ant pagrindo arba ant klijuojamo elemento. Juostas tepkite vertikaliomis eilėmis ir lygiagrečiai vieną kitai, kad oras pasiektų klijus tarp juostų.

- Klijuojamas detales sujunkite kuo greičiau, ne vėliau kaip per 10 minučių (priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo). Šiame etape jų padėtį dar galima koreguoti. Galiausiai gerai prispauskite arba patapšnokite guminiu plaktuku.
- Tarp klijuojamų detalių palikite apie 3 mm tarpą (naudokite tarpiklius arba putų juostą), kad klijai galėtų kompensuoti judesius, pavyzdžiui medžiagų plėtimąsi ir traukimąsi lauke.
- Jei klijų sluoksniui reikia kompensuoti tik nedideles tarpusavio deformacijas, gali pakakti plonesnio klijų sluoksnio (ne mažiau kaip 1,5 mm), pavyzdžiui vidaus darbuose.
- Vidinis stipris iškart po užtepimo toks, kad klijuoti galima be spaustuvų ar laikinų atramų.

Valymas

- Kraštuose išspaustus klijus galima nuvalyti mentele. Nesukietėjusius klijų likučius galima pašalinti „Parasilico Cleaner“, „Multi-Purpose Super Cleaner“ arba valymo servetėlėmis
- Įrankius, paviršius ir produkto likučius prieš sukietėjimą galima nuvalyti „Parasilico Cleaner“, „Multi-Purpose Super Cleaner“ arba valymo servetėlėmis
- Sukietėjusį produktą kiek įmanoma pašalinkite mechaniškai. Prireikus sukietėjusius likučius galima suminkštinti „Silicone Remover“.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes laidas. Jame pateikti duomenys parengti pagal naujausią laboratorijos ataskaitą. Techninės charakteristikos gali būti keičiamos ar pritaikomos. Už neišsamią informaciją neatsakome. Prieš naudojimą būtina įsitikinti, kad produktas tinka numatytam darbui, todėl būtini bandymai. Galioja mūsų bendrosios sąlygos

Dažymas

- Prireikus paviršių prieš perdažant reikia nuvalyti.
- Dažų rūšių yra labai daug, todėl rekomenduojama iš anksto patikrinti hermetiko ar klijų suderinamumą su dažais.
- Alkidiniams dažams gali reikėti ilgesnio džiūvimo laiko.
- Sukietėjęs dažomas daugeliu vandeninių dažų

SAUGA

Daugiau informacijos rasite ant pakuotės pateiktoje saugos informacijoje ir saugos duomenų lape.

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ

- Netinka nuolat panardintoms vietoms.
- Netinka veidrodžiams.
- Netinka bituminiams paviršiams.
- Netinka PE, PP, PA, PTFE (teflono) paviršiams.
- Netinka sąlyčiui su stiklo paketų kraštų sandarikliais. Venkite tiesioginio sąlyčio.
- Suderinamas su dauguma daugiasluoksnio stiklo PVB plėvelių. Vis dėlto rinkoje yra labai daug sistemų, o jų sudėtis gali keistis, todėl tai negarantuoja suderinamumo su visais stiklinimo hermetikais.

- Netinka mūrui prie sąramų klijuoti.
- Venkite sąlyčio su medžiagomis, kurios išskiria arba sugeria plastifikatorius: butilu, EPDM, neopreno guma, minkštu PVC ir pan. Gali pakisti spalva arba sumažėti sukibimas.
- Netinka įtemptiems plastikams, pavyzdžiui PMMA („Plexiglas®“) ir polikarbonatui, klijuoti dėl įtempių trūkių rizikos.
- Naudojant ant plastikų, paviršių kruopščiai nuvalykite. Prieš tai patartina atlikti sukibimo bandymą.
- Klijuojant veidrodžius suderinamumą būtina iš anksto patikrinti

TECHNINIAI PATVIRTINIMAI IR KOKYBĖS ŽENKLAI

- GEV EMICODE EC1plus ženklas: labai maža LOJ emisija
- Prancūzijos LOJ emisijų klasė A+
- ISEGA atitikties sertifikatas naudoti maisto ruošimo ir perdirbimo patalpose

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes laidas. Jame pateikti duomenys parengti pagal naujausią laboratorijos ataskaitą. Techninės charakteristikos gali būti keičiamos ar pritaikomos. Už neišsamią informaciją neatsakome. Prieš naudojimą būtina įsitikinti, kad produktas tinka numatytam darbui, todėl būtini bandymai. Galioja mūsų bendrosios sąlygos

DL Chemicals nv
Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - **www.dl-chem.com**

Atnaujinta: 2026-08-30